



## PREDNOSTNE TOČKE:

### Odličen oprijem na betonske podlage

- Enokomponentna poliuretanska pena
- Idealen izdelek za lepljenje strešnih in stenskih folij
- Formula za hitro strjevanje in odporna na staranje
- Idealna tudi za lepljenje sintetičnih toplotnih izolacij
- Enostavna in hitra uporaba

#### Lastnosti:



#### Tehnični podatki

Material		enokomponentna poliuretanska pena
Gostota	EN ISO 10563	15 / 25 kg/m <sup>3</sup>
Poraba-prosti izpust (20°C/65% UR)		47 l (dm <sup>3</sup> )
Toplotna prevodnost (20°C/65% UR)	DIN 56612	~0,035 W/mK
Dimenzijska stabilnost	FEICA TM 1004	± 5 %
Disperzija vodne pare	DIN 53429	50 / 60 g/m <sup>2</sup> /24h
Reže se (20°C/65% UR)		20 - 30 min.
Formacija kože (20°C/65% UR)		8 - 12 min.
Odpornost na pritisk (def. 10%)	DIN 53421	5 / 7 N/cm <sup>2</sup>
Požarni razred	DIN 4102-1	B3
Temperatura doze ob vgradnji		+10°C / +30°C
Temperatura prostora ob vgradnji		+3°C / +35°C
Temperatura vgradnje -optimalna		+15°C / +25°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki max. 20°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

#### Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Vsebina (ml)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Doza	02040510	750	12	56