



PREDNOSTNE TOČKE:

Elastična, trajna in nevidna tesnilna masa

- MS polimer
- Odličen za tesnjenje pred vetrom in prostim prehodom zraku kjerkoli na ovoju objekta
- Povsem neviden in fleksibilen spoj, zunaj in znotraj
- Posebej odporen na obremenitve in dilatacije

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material		MS polimer	
Barva		Prozorna	Bela
Gostota		~1,05 g/cm ³	~1,4 g/cm ³
Poraba		30 ml/m	
Trdnost (Shore A)		~22	~25
Max. deformacija spoja		±25 %	
Podaljšanje do pretrga		npd*	250 %
Barvanje		ko je povsem osušeno	
Formacija kože (23°C/50% UR)		~10 min.	~60 min.
Sušenje (23°C/50% UR)		~2 mm/24 h	
Emisije	Emicode®	-	EC1 ^{Plus}
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C	
Temperaturna obstojnost		-20°C / +100°C	
Požarni razred	EN 13501-1	E	
Razred fasadnih elementov	EN 15651-1	F-INT	25LM
Razred sanitarnih gradnikov	EN 15651-3	npd*	XS1
Razred pešpoti	EN 15651-4	npd*	25LM
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +5°C / +25°C	
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev	

*no performance determined

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov



Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Vsebina (ml)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Prozorna	02040408	290	20	60
Bela	02040409	290	20	60