


USB Micro Strong



PREDNOSTNE TOČKE:

Visoka mehanska odpornost

- Parna ovira
- Zelo visoka odpornost na trganje in teptanje
- Odlična odpornost proti obrabi, tudi za polaganje na grobe površine
- Uravnavata prehod vodne pare
- Idealno tudi kot začasna hidroizolacija v fazi gradnje

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

| | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Material | PP.PPPP | |
| Film | PP | |
| Barva | Bež | |
| Uporaba pod fotovoltaiko | - | |
| Gramatura | EN 1849-2 | 230 g/m ² |
| Debelina | | 1,06 mm |
| Vrednost Sd | EN ISO 12572 | >2 m |
| DVA Difuzija vodne pare | EN ISO 12572 | ~ 15 g/m ² /24 h |
| Vodni stolpec | EN 20811 | >900 cm |
| Test udarnega dežja | TU Berlin | preseženo |
| Vodotesnost | EN 13984 | preseženo |
| Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 380 / 300 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 50 / 65 % |
| Trganje ob vijaku MD/CD* | EN 12310-1 | 300 / 390 N |
| Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV-žarke | | 4 mesece |
| Odpornost na temperature | | -40°/+100°C |



Sestava:

Vodooodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna (1)

Funkcijski PP film (2)

Zaščitni sloj iz PP (3)

Artikel in dimenzijs

| Artikel | Artikel TOP SK | Širina (m) | Dolžina (m) | Paleta (m ²) |
|----------|----------------|------------|-------------|--------------------------|
| 02030195 | 02020191 | 1,5 | 50 | 1500 |

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov