

## PREDNOSTNE TOČKE:

### Zatesnjeno okno z enim trakom

- Akrilni lepilni trak z variabilno higrometrijo
- Uporablja se zunaj in noter, saj njegovo prepustnost spreminja temperatura
- Odličen za tesnjenje pred prehodom vode, zraka, vetra na folijah
- Podlaga namensko narejena za nanos ometa in podobnih zaklj. slojev



### Lastnosti:



### Sestava:

- 1 Večplastna tkanina PET.PA
- 2 Akrilno lepilo (Fingerlift)

### Tehnični podatki

Tehnični podatki		
Lepilo		akrilno (Fingerlift)
Nosilna podlaga		PET.PA
Debelina	EN 1849-2	0,63 mm
Vrednost Sd		0,5 - 20 m
Zrakotesnost	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Tesnjenje ob udarnem dežju	EN 1027	> 600 Pa
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Vodni stolpec		> 200 cm
Razred vodotesnosti	EN 1928	W1
Požarni razred	EN ISO 11925-2	E
Temperatura vgradnje		-10°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

### Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxmm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
75	02045807	75 (50+25) x25	5	96
100	02045810	100 (75+25) x25	4	96
150	02045815	150 (65+60+25) x25	2	96