



PREDNOSTNE TOČKE:

Perfektno zunanje tesnjenje okna

- Akrilni lepilni trak, paroprepusten
- Namenjen je zunanji uporabi, dopušča prosto prehajanje vodne pare
- Nudi tesnjenje proti vetru na spojev okrog oken
- Podlaga namensko narejena za nanos ometa in podobnih zaklj. slojev.
- Široka izbira ustreznih tipov in mer

Lastnosti:



Sestava:

- 1 Netkana tkanina iz PET.PPPET
- 2 Akrilno lepilo / butilno lepilo
- 3 Odstranljiv liner



Tehnični podatki

Lepilo		akrilno/butilno
Nosilna podlaga		PET.PPPET
Debelina	DIN 53855	0,37 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,04 m
Vodotesni razred	EN 1928	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Požarni razred	EN 13501-1	E
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
FDB EXT AC 75	02045612	75x30	5	96
FDB EXT AC 100	02045613	100x30	4	96
FDB EXT AC 150	02045614	150x30	4	96
FDB EXT AC+AC 75	02045622	75x30	5	96
FDB EXT AC+AC 100	02045623	100x30	4	96
FDB EXT AC+AC 150	02045624	150x30	4	96
FDB EXT AC+BU 75	02045632	75x25	5	96
FDB EXT AC+BU 100	02045633	100x25	4	96
FDB EXT AC+BU 150	02045634	150x25	2	96