

FDB INT VSK 350 FL

25

R3

PREDNOSTNE TOČKE:

Trak za notranjost s celotno lepilno površino

- Akrilni lepilni trak, parna ovira
- Namenjen le notranji uporabi, regulira prehajanje vodne pare
- Nudi zrakotesnost spojev pri lesnih konstrukcijah
- Povečana gramatura za visoko mehansko odpornost
- Odličen je tam, kjer je predviden nanos zaključnih slojev ali ometa



Sestava:

- 1 Večplastna tkanina PPPE
- 2 Akrilno lepilo s prerezanim odstranljivim slojem

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		akrilno (Fingerlift)
Nosilna podlaga		PPPE
Debelina	DIN 53855	0,4 mm
Vrednost S_d	EN ISO 12572	40 m
Zrakotesnost	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Vodotesni razred	EN 1928	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	200 / 160 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	140 / 160 %
Vodni stolpec		>200 cm
Požarni razred	EN 13501-1	E
Emisije	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura vgradnje		-5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov