

FDB EXT VSK 350 FL

26

R3



PREDNOSTNE TOČKE:

Trak za zunanost s celotno lepilno površino

- Akrilni lepilni trak, paroprepusten
- Namenjen je zunanji uporabi, dopušča prosto prehajanje vodne pare
- Odličen za tesnjenje pod okensko polico
- Povečana gramatura za visoko mehansko odpornost
- Podlaga namensko narejena za nanos ometa in podobnih zaklj sloje

Lastnosti:



Klasifikacija:



Sestava:

Večplastna tkanina PP/PP ①

Akrilno lepilo s prerezanim odstranljivim slojem ②

Tehnični podatki

Lepilo		akrilno (Fingerlift)
Nosilna podlaga		PP/PP
Debelina	DIN 53855	0,5 mm
Vrednost S_d	EN ISO 12572	0,05 m
Zrakotesnost	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Vodotesni razred	EN 1928	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	250 / 120 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Vodni stolpec		>200 cm
Požarni razred	EN 13501-1	E
Temperatura vgradnje		-10°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
350	02046135	350 (15 + 167,5 + 167,5) x25	1	72

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov