

SONORA RUBBER



PREDNOSTNE TOČKE :

Protivibracijski 'prostorsko varčen' sistem za sanacije z nizkimi debelinami

- Pod keramiko/les: lepljeno neposredno na obstoječo keramično podlago in nato prekrito z novo talno oblogo, položeno na lepilo
- Novogradnja: uporablja se kot podlaga pod estrih
- Proti vibracijam:: elastične lastnosti gume nudijo visoko stopnjo zaščite pohodnega zvoka
- Pridobljeno z ekološkim recikliranjem

Lastnosti:



Tehnični podatki

Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka		3 mm	$\Delta L_{n,w} = 22 \text{ dB}$
		5 mm	$\Delta L_{n,w} = 28 \text{ dB}$
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		3 mm	$\Delta L_{n,w} = 17 \text{ dB}$
		5 mm	$\Delta L_{n,w} = 25 \text{ dB}$
Dinamična togost		3 mm	$s' = 88 \text{ MN/m}^3$
		5 mm	$s' = 55 \text{ MN/m}^3$
Razred stisljivosti			CP1
Toplotna prevodnost			$\lambda = 0,120 \text{ W/mK}$
Vrednost Sd		3 mm	30 m
		5 mm	50 m
Gostota		3 mm	$2,16 \text{ kg/m}^2$
		5 mm	$3,6 \text{ kg/m}^2$

Sestava:

Aglomerat mikrogranul vulkanizirane gume visoke gostote

①

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m2)
40000015	3	1	15	240
40000010	5	1	10	160