

VIBRA PAD

PREDNOSTNE TOČKE:

Ležaji za dušenje vibracij za stroje, motorje, sisteme

- Element spremenljive gostote posebej za toplotne črpalke, stroje, bazene
- Prilagodljiv
- Pridobljen z neposrednim brizganjem posebne mešanice poliuretana, silikona in lateksa
- V izdelek je možno vgraditi aluminijaste pritrdilne plošče ali magnetne plošče



new
product



Sestava:

- ① Mešanica, sestavljena iz poliuretana, silikona in lateksa

Articolo e dimensioni

Artikel	Razdelek	Spodnja podlaga (mm)	Zgornja osnova (mm)	Velikost max (mm)
Tip A	Pravokotne	225 x 225	200 x 200	70
Tip B	Pravokotne	275 x 185	250 x 160	70
Tip C	Pravokotne	135 x 175	110 x 150	70
Tipo D	rettangolare	330 x 235	300 x 200	70
Tipo E	circolare	80	40	70

Lastnosti:



Tehnični list

Barva	Blue	Green	Magenta	Red	Violet	Yellow
Poissonov koeficient	0,47	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
Youngov modul pri eksekantni kompresiji (N/mm ²)	2,90	2,40	2,75	2,70	2,80	2,60
Tlačno lezenje (mm)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Napetost pri tlačni deformaciji CC10 (kPa)	320,0	135,0	230,0	230,0	290,0	2000,0
Condizione carico statico [5%] Ls (kg/m ²)	10000	3800	8000	7000	9000	5000
Pogoj statične obremenitve [5%] Ls (kg/m ²)	32000	13500	26000	23000	29000	20000
Condizione carico massimo/picco [20%] Lp (kg/m ²)	50000	38000	58000	52000	67000	49000
Pogoj največje/najvišje obremenitve [20%] Lp (kg/m ²)	50,0	7,0	30,0	20,0	40,0	10,0
Dinamična togost s' (MN/m ³)	195,2	75,4	141,0	110,4	157,0	95,4
Stanje resonančne frekvence [Lsd] f0 (Hz)	12,4	11,9	11,8	11,1	11,7	11,1
Zasluga/faktor kakovosti Q	3,2	2,9	3,0	2,8	3,1	2,9
Srednji Fakt. dušenja (%)	21,6	29,8	25,9	26,2	24,1	27,5

