

FDB Vario VSK Corner FL

Prvi predhodno prepognjen trak s spremenljivo higrometrijo

SL



 **Riwega**[®]

&

 **gramint**

Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si

FDB Vario VSK Corner FL

PREDNOSTNE TOČKE:

Prvi predhodno prepognjen trak s spremenljivo higrometrijo

- Akrilni lepilni trak z variabilno higrometrijo
- Predhodno prepognjeno in delno brez linerja, za lažjo in pospešeno namestitvev
- Uporablja se zunaj in noter, saj njegovo prepustnost spreminja temperatura
- Odličen za tesnjenje pred prehodom vode, zraka, vetra na folijah



Sestava:

- 1 Večplastna tkanina PET.PA
- 2 Akrilno lepilo
- 3 Delni liner z Fingerlift

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
75	02045816	75 (15+60) x25	6	96
100	02045817	100 (15+85) x25	4	96

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		akrilno (Fingerlift)
Nosilna podlaga		PET.PA
Odstranljiv sloj - liner		DELNO
Debelina	EN 1849-2	0,63 mm
Vrednost S_d		0,5 - 20 m
Zrakotesnost	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^2/\text{m}^2\text{h}$
Tesnjenje ob udarnem dežju	EN 1027	> 600 Pa
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	300 / 80 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Razred vodotesnosti	EN 1928	W1
Požarni razred	EN ISO 11925-2	E
Emisije	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
	CMR regulation	A+
	ISO 16000	skladna**
Temperatura vgradnje		-10°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov